

하이패스 하도

에폭시 방진 바닥재



특허번호 : 제10-2767359호



내구성 및
외관이 우수



접착력
기계적 강도 양호

특성

하이패스 하도는 에폭시 수지를 주 전색제로 한 폴리아마이드 에폭시 도료로서 부착력, 내구력, 내구성 및 외관이 우수한 바닥재입니다. 또한 내약품성, 내마모성, 내충격성 및 접착력, 기계적 강도 등의 물성이 양호합니다. 특히 소지면이 치밀한 바닥에 적용 가능한 하도용 도료입니다.

정보제공 금영 ENC 홈페이지 상세 정보 (<http://kumyoungenc.com>)

시공실적, 협약업체 명단, 제품소개서, 제안시방서, 시험성적서 등

물성자료

마감상태	유광	피도면	하드너 바닥 칼라콘크리트
부피고형분	29±3%	도장횟수	1회
이론도포면적	5.8m ² /L	건조시간 (25℃)	경화건조 : 6시간
세척제	에포코트 1000신나	포장단위 [주제/경화제]	16L [8L/8L] 3.5L [1.75L/1.75L]
색상	투명	조성	2액형
추천 건조도막두께	50μm	주제:경화제 혼합비(부피비)	1:1
가사시간 (25℃)	12시간	재도장간격 (25℃)	6~48시간 이내
저장기간	12개월 (5~35℃ 실내 보관시)		