

하이패스 중상도


에폭시 방진 바닥재



특허번호 : 제10-2767358호



내구성 및
외관이 우수



접착력
기계적 강도 양호

특성

자체평활성(Selflevelling)이 우수한 무용제형 중상도 겸용 에폭시 도로로서, 내구성 및 외관이 우수한 바닥재입니다. 또한, 내약품성, 내마모성, 내충격성 및 접착력, 기계적 강도 등의 물성이 양호합니다.

정보제공 금영 ENC 홈페이지 상세 정보 (<http://kumyoungenc.com>)

시공실적, 협약업체 명단, 제품소개서, 제안시방서, 시험성적서 등

물성자료

마감상태	유광	색상	각색
피도면	콘크리트, 시멘트몰탈	조성	2액형
부피고형분	95±3%	추천도막두께	약 1~3mm
혼합비(무게비)	5:1(A부:B부)	도장횟수	1~2회
추천소요량	1.58kg/m ² (건조도막두께1mm기준)	세척제	에포코트1000신나
저장기간	4개월 (5~35℃ 실내보관시)	포장단위 (실포장량)	16L용 (24kg)

가사시간 및 재도장 간격

구분	10℃	20℃	30℃
지촉건조	8	5	4
경화건조(시간)	48	18	12
완전건조(일)	9	4	3
가사시간(분)	40	25	20
재도장간격(일)	2~9	1~4	1~3